Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 234-2547 (2004) (Thai): KAN-TONG WICKER PRODUCTS

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตอง

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากหญ้าก้านตองเป็นวัสดุหลัก และผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองที่ถักสานหุ้มภาชนะที่ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิก แก้ว เครื่องปั้นดินเผา ไม้

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากหญ้าก้านตองเป็นวัสดุหลัก โดยนำมาผ่าเป็นซีก ขูดไส้ด้านในออกให้หมดเหลือแต่ผิวภายนอก ทำให้แห้ง แล้วกรีดหรือจักเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ อาจอบด้วยกำมะถันหรือผ่านขั้นตอนเพื่อป้องกันเชื้อรา นำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือนำมาถักสานหุ้มภาชนะ อาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย หญ้าชนิดอื่น เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย สวยงาม และอาจเคลือบเงา นิยมนำมาทำเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า แผ่นรองจาน ซองใส่แว่นตา

๒.๒ หญ้าก้านตอง หมายถึง พืชที่อยู่ในตระกูลหญ้า มีลักษณะเป็นกอสูงประมาณ ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร ถึง ๑.๕ เซนติเมตร ใบและลำต้น มีสีเขียวอ่อน มีความเหนียวนุ่ม ลำต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์

๓. ประเภท

๓.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตอง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๓.๑.๑ ประเภทผลิตภัณฑ์จากหญ้าก้านตอง เช่น กระเป๋า แผ่นรองจาน ซองใส่แว่นตา

๓.๑.๒ ประเภทหุ้มภาชนะ เช่น หญ้าก้านตองหุ้มแจกัน หญ้าก้านตองหุ้มแก้วน้ำ

๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ต้องประณีต เรียบร้อย มีรูปทรงสวยงาม ไม่บิดเบี้ยว

๔.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน

๔.๒ เส้นหญ้าก้านตอง

ต้องเหนียว ไม่แตก เปราะ หรืองอตัว ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๔.๓ ลวดลาย

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด

๔.๔ การเก็บริม (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย

๔.๕ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม เหมาะสมกับชิ้นงาน

๔.๖ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด หลุด ลอก หรือหนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.๗ ภาชนะ(เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ)

ต้องแข็งแรง ไม่มีรอยแตก รอยร้าว หรือรอยตำหนิ

๔.๘ การรั่วซึม (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ (กรณีใส่ของเหลว))

ต้องไม่รั่วซึม

๔.๙ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๕. การบรรจุ

๕.๑ หากมีการหุ้มห่อหรือบรรจุ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองด้วยวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองได้

๖. เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าหญ้าก้านตอง หญ้าก้านตองหุ้มแจกัน

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๙ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นหญ้าก้านตอง ลวดลาย การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๖ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบภาชนะและการรั่วซึม ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๗ และข้อ ๔.๘ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ และข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นหญ้าก้านตอง ลวดลาย การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา

๘.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตองอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๘.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
(ข้อ ๘.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องประณีต เรียบร้อย มีรูปทรงสวยงาม ไม่บิดเบี้ยว	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
เส้นหญ้าก้านตอง	ต้องเหนียว ไม่แตก เหี่ยวย่น เปราะ หรืองอตัว ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
การเก็บริม (ถ้ามี)	ต้องประณีต เรียบร้อย	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม เหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด หลุดลอก หรือหนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม	๔	๓	๒	๑

๘.๒ การทดสอบการรั่วซึม (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ(กรณีใส่ของเหลว))
ให้เติมสารละลายเมทิลีนบลู ร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก ลงในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าก้านตอง ตั้งทิ้งไว้บนกระดาษกรองเป็นเวลา ๗ วัน แล้วตรวจพินิจการรั่วซึม

๘.๓ การทดสอบภาชนะ (เฉพาะประเภทหุ้มภาชนะ) การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ